

FILLGOOD EVO

Готовая к применению влагостойкая эластичная затирка. Класс безопасности А+.



Назначение

Заполнение межплиточных швов шириной 1- 6 мм.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих помещениях, помещениях с периодическим увлажнением всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни [полы и фартуки], ванные комнаты, санузлы и т.п.);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры, склады); фасады, бетонные лестницы, балконы, террасы;
- цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом;

Подходит для следующих видов облицовок:

- керамическая плитка, керамогранит;
- керамическая мозаика, керамогранитная мозаика;
- металлическая мозаика, стеклянная мозаика;
- натуальный камень, искусственный камень, агломерат.

Ключевые свойства

- Готовый к применению состав [исключены ошибки при смешивании компонентов].
- Неограниченная жизнеспособность смеси [отсутствие потерь затвердевшего материала].
- Высокая эксплуатационная стойкость к механическим воздействиям, деформационным и истирающим нагрузкам [интенсивные пешеходные нагрузки, перемещение мебели].
- Стойкость к образованию плесени и грибка.
- Не пачкает облицовку [окрашенные кварцевые микросфера, отсутствует свободный пигмент].
- Стойкость к выцветанию и изменению цвета.
- Высокая эластичность и влагостойкость.
- 100% безопасность при эксплуатации и транспортировке.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по заполнению межплиточных швов рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Затирка швов должна производиться после полного высыхания клеевого слоя. Швы необходимо очистить от остатков клея, пыли и других загрязнений на глубину минимум 2/3 от толщины плитки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Затирка FILLGOOD EVO готова к применению, добавление других компонентов не рекомендуется. Только ручное перемешивание. Открыть ведро, вынуть инструкцию и пластиковый разделитель, перемешать затирку FILLGOOD EVO вручную металлическим шпателем в течение 3 минут. Затирка готова к нанесению.

НАНЕСЕНИЕ

FILLGOOD EVO нанести на облицованную поверхность специальным резиновым шпателем по диагонали относительно направления швов до полного их заполнения без пустот и неровностей. Излишки затирки с поверхности удалить резиновым шпателем, пока затирка еще свежая.

РАСХОД

Расход затирки зависит от размера плитки и ширины шва и указан в таблице расходов.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется проводить очистку после затирки 1-2 м² поверхности. Очистка облицованной поверхности осуществляется сразу после начала затвердевания затирки в швах, примерно через 1-5 минут, в зависимости от степени водопоглощения плитки, температуры и влажности окружающей среды. Хорошо отжатой поролоновой губкой движениями по диагонали относительно направления швов произвести очистку поверхности плитки. Высохшую затирку с поверхности облицовки удалить шпателем с белым сменным блоком.

Начальная эксплуатация (пешее хождение) возможна уже через

24 часа. Полная нагрузка (интенсивные пешеходные нагрузки, перемещение мебели, уборка помещения) — через 5 дней.

ХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ШВОВ

Свежие швы следует предохранять от воздействия таких факторов, как высокая температура, мороз, сильный ветер, дождь или снег, т. к. они могут повлиять на процесс полимеризации.

Для защиты швов от потери связующего следует избегать проведения работ в неблагоприятных условиях (туман, высокая влажность воздуха, дождь, низкие температуры).

Не накрывайте свежезатертую поверхность пленкой или другим материалом, чтобы избежать образования конденсата, который может привести к проблемам при высыхании затирки. Необходимо выждать не менее 48-72 часов, в зависимости от температуры, прежде чем защищать поверхность.

Не ходить по свежезатертым поверхностям, чтобы не допустить загрязнения поверхности швов. В случае необходимости ходить по облицовочной поверхности, затертой FILLGOOD EVO, допускается не ранее, чем через 24 часа после окончания работ и только в чистой обуви или в чистых защитных бахилах поверх обуви.

Во избежание попадания пыли и мусора на свежезатертым швам не проводить в течение трех дней строительные работы вблизи облицовочных поверхностей, затертых FILLGOOD EVO. Это может негативно повлиять на внешний вид и цвет швов.

Если материал не использован полностью, рекомендуется снова плотно закрыть упаковку, убедившись, что разделительный вкладыш плотно соприкасается с материалом внутри. Эта процедура гарантирует, что продукт будет сохранен правильно.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время полного набора прочности (рабочая нагрузка) — 5 суток.
Время начала хождения — 24 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пластиковые ведра 2 кг — 24 месяца в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35°C. Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Выдерживает 5 циклов замораживания при температуре -15 °C. При транспортировке ниже 0 °C, использование продукта допускается не ранее, чем через 24 часа после выдержки в помещении при температуре +25(±5) °C. Размораживать без принудительного нагрева.

Состав

Водная дисперсия полиуретановой смолы, цветной окатанный кварцевый песок, функциональные добавки.

Фасовка



2 кг

Техническая информация

Характеристика	Фактическое значение
Цветовая гамма	8 цветов
Температура эксплуатации	от -40 °C до +80 °C
Время использования	не ограничено
Время ожидания перед началом очистки	1-3 минуты (очистка возможна сразу после заполнения швов на площади 1-2 м ²)
Возможность хождения	24 часа
Рабочая нагрузка (окончательное затвердение)	5 суток
Истираемость	≤350 мм ³
Время ожидания перед началом очистки	5-30 минут
Возможность хождения	24 часа
Рабочая нагрузка (окончательное затвердение)	5 суток

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %.

Цветовая гамма

	F.100 Bianco Assoluto
	F.110 Grigio Perla
	F.125 Grigio Cemento
	F.140 Nero Grafite
	F.205 Travertino
	F.210 Greige
	F.225 Tabacco
	F.230 Cacao

Таблица расхода FILLGOOD EVO

размер плитки, мм	ширина шва, мм	2	3	4	5	6
10x10x4		2,50				
15x15x4		1,70				
20x20x4		1,25				
50x50x4		0,50				
100x100x6		0,40	0,60	0,75	0,95	1,15
100x100x10		0,65	0,95	1,25	1,60	1,90
120x240x12					1,20	
200x200x8		0,30	0,40	0,50	0,63	0,75
250x250x12					0,75	
250x250x20					1,30	
300x300x10		0,22	0,32	0,42	0,53	0,65
300x600x4,5		0,10	0,12	0,15	0,20	0,25
300x600x10		0,18	0,25	0,30	0,40	0,50
330x330x10		0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
400x400x10		0,16	0,25	0,32	0,40	0,50
450x450x12		0,17	0,25	0,33	0,41	0,50
500x500x12		0,15	0,22	0,30	0,37	0,45
600x600x3		0,03	0,05	0,06	0,08	0,10
600x600x4,5		0,05	0,07	0,09	0,12	0,14
600x600x12		0,12	0,19	0,25	0,31	0,37
600x1200x3		0,02	0,03	0,05	0,06	0,07
1000x3000x3		0,01	0,02	0,025	0,03	0,04