



## Техническое описание

### Описание

MF Paints Proline 6038 - это акриловая латексная краска для стен и потолков внутри помещений. Ее можно наносить непосредственно на пористые поверхности. Легко наносится и быстро сохнет. Она была разработана, чтобы удовлетворить потребности профессиональных маляров. Proline 6038 можно использовать в коммерческих, промышленных и жилых проектах.

### Использование

Краска подходит для внутренних поверхностей. Proline 6038 является самовыравнивающейся и может наноситься непосредственно на пористые поверхности. Рекомендуется для гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, кирпичной кладки, цемента и дерева. Ее необходимо наносить на правильно подготовленные металлические поверхности.

### Преимущества

- Может наноситься непосредственно на новый гипсокартон.
- Отличные укрывные свойства. Этот продукт укрывает большинство поверхностей с двумя или менее слоями. Второй слой обеспечит ровное покрытие.
- Практически не требует защиты от разбрызгивания.
- Легко шлифуется после 4 часов высыхания, не перегружая наждачную бумагу.

### Ограничения

- Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° С.
- Не использовать для наружного применения.
- Не использовать на полу
- Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой очистке.

### Технические характеристики

Связующее	Акрил латекс		
	Белый и колеровочные базы		
Очистка			Вода
Воспламеняемость			Н/Д
			Н/Д
% твердых частиц по массе			57+-2 %
% твердых частиц по объему			40+-2 %
Летучие органические соединения			<100 г/л
Степень блеска	60°	1-2	%
	85°	1,2-2	%

### Техническая информация

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Расход		33-40 м2	галлон
Толщина	Влажной	3,55-4,55	mils
пленки	Сухой	1,42-1.52	mils
Время	На отлип	30	Мин
высыхания	Нанесение второго слоя	4	Часов
	Очистка	30	Дней
	Полная полимеризация	30	Дней
Нанесение	Кисть	√	
	Валик	15	мм
	Краскопульт безвоздушный*	2000-2500	фунт/ кв. дюйм
	сопло 0.017-0.021 дюймов		

\*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

Колеровочные базы	Формат		
	946мл	3,78л	18,9л
6055-0 БЕЛАЯ		√	√
6055-2 БЕЛАЯ М		√	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л
6055-4 БАЗА Д		√	макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л
6055-5 БАЗА А		√	макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л
6055-5 НАТУРАЛЬНАЯ БАЗА		√	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л



## Техническое описание

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.

**Наличие плесени:** Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.

**Отслаивающаяся или отслаивающаяся краска:** после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 -150.

**Необработанный гипсокартон:** Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы.

**Бетон / Каменная кладка:** Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней.

**Алюминий, оцинкованный металл и внутренний поверхности из черных металлов:** Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467.

**Дерево:** Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 до гладкого состояния.

### Рекомендованный грунт

**Гипсокартон:** Можно наносить непосредственно на неподготовленный гипсокартон или нанести Proline 6070 или Proline Eco 7070.

**Бетонный блок / шероховатый кирпич:** Используйте заполнитель для блоков Proline 6006 или Proline 6055 для выравнивания поверхности.

**Новый бетон:** Нанесите Proline 6055.

**Новое дерево:** Используйте Adhero Plus 290 или Adhero Hybrid 297.

**Сучки сосны:** Запечатайте сучки с помощью Stop Plus 298.

**Красный кедр и красное дерево:** Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.

**Алюминий, оцинкованный металл:** Нанесите слой Adhero Plus 290 или Metal Plus 4700.

**Внутренние поверхности из черных металлов без ржавчины:** Нанести Adhero Plus 297.

**Латексная краска:** Грунт не требуется.

**Алкидная краска:** Нанесите грунтовочный слой Adhero Plus 290 \* или Adhero Hybrid 297.

**Темные цвета:** Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4.

### Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.

При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой.

Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм\* (137-172 бар)

Сопло: 0.017-0.021 дюймов (0.38-0.48 мм)\*

\*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

### Эксплуатация

Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.

### Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

### Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите крышку закрытой, когда не используете.
- Избегайте замораживания.