

Описание

MF Paints Floor Paint 3500 Platinum Finish – это высококачественная акриловая краска, усиленная 100% полиуретаном, для полов внутри и снаружи помещений. Легко наносится и быстро сохнет. Ее можно использовать в проектах жилого типа. **Не используйте на полу, где будет контакт с шинами.**

Использование

Краска подходит для внутренних и наружных работ. Floor Paint 3500 следует наносить на правильно подготовленные и загрунтованные полы. Рекомендуется для полов из цельной древесины или фанеры, стекловолокна, нового бетона с возрастом не менее 30 дней, а также для полов, уже окрашенных латексом или алкидом.

Может применяться в подвалах, галереях, террасах, балконах, лестницах, подъездах ...

Преимущества

- Устойчивость к щелочности бетона.
- Паропроницаемая поверхность
- Может наноситься без грунтовки (см. Раздел «Рекомендуемые грунтовки»).
- Устойчива к сколам, растрескиванию и расколу
- Обладает отличной эластичностью.
- Хорошая цветостойкость
- Благодаря своим водоотталкивающим свойствам защищает поверхность.

Ограничения

- Не предназначена для шин.
- Избегайте применения при температурах ниже 10 ° С.
- Не наносить непосредственно на металл.
- Не применять под прямыми солнечными лучами.
- Подождите 15 дней, прежде чем приступить к первой очистке.
- Не смешивайте с другими красками.

Технические характеристики

Связующее	100% Акрил Полиуретан	
Цвет	Колеровочные базы	
Очистка	Вода	
Воспламеняемость	Н/Д Н/Д	
% твердых частиц по массе	44 33	%
Летучие органические соединения	<100	г/л
Степень блеска	60° 85°	20-30 60-70
		%

Техническая информация

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.			
Расход	42-51 м2	галлон	
Толщина пленки	Мокрой Сухой	0.07—0.09 0.02—0.03	мм
Время высыхания	На отлив Нанесение второго слоя Движение Очистка	20-30 4-6 24 15	Мин Часов Часа Дней
	Полная полимеризация	15	Дней
Нанесение	Кисть Валик Краскопульт безвоздушный* сопло 0.015-0.019	✓ 10 1500-2000 фунт/ кв. дюйм	
*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.			
Нанесение в качестве фасадного покрытия		Да	
Базы 0-1-2	После нанесения	4	Часа
Базы 4-5	дождя не ожидается	8	Часов
Колеровочные базы	Формат		
	946мл	3,78л	18,9л
3500-0 БЕЛАЯ	✓	✓	
3500-1 БАЗА Р	✓	✓	макс. 2 унц. колоранта/3.78л
3500-2 БАЗА М	✓	✓	макс. 5 унц. колоранта/3.78л
3500-4 БАЗА Д	✓	✓	макс. 8 унц. колоранта/3.78л
3500-5 БАЗА А	✓	✓	макс. 12 унц. колоранта/3.78л
3500 Mid Grey	✓	✓	Предварительно смешанный

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли.

Наличие гриба: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность.

Бетон / Каменная кладка: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/кирпичной кладки не менее 30 дней.

Алюминий, оцинкованный метал и внутренний поверхности из черных металлов: Удалить все следы окисления (ржавчины), затем очистить обезжиривателем.

Дерево: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния.

Новая или обработанная древесина, подвергшаяся негативному воздействию погоды: Настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени, видимый или невидимый, во избежание шелушения. Используйте смесь из 1 части отбеливателя на 3 части воды, оставьте на 20 минут, затем смойте и дайте высохнуть минимум 24 часа.

Алкидная краска: поверхность хорошо отшлифовать. Удалите пыль, образовавшуюся при шлифовании. Отремонтируйте дыры и трещины с помощью подходящего ремонтного состава.

Стекловолокно: важно хорошо очистить поверхность ацетоном.

Рекомендованный грунт

Новое дерево: Грунтовка не требуется.

Сучки сосновые: Запечатать сучки сосновы с помощью Stop Plus 298.

Красный кедр и красное дерево: Нанесите один слой Block Plus 296 на алкидной основе.

Алюминий, оцинкованный метал: Adhero Plus 290

Внутренние чистые поверхности из черных металлов: Adhero Hybrid 297

Латексная краска: Грунтовка не требуется.

Алкидная краска: Грунтовка не требуется *

* Для алкидных покрытий на основе силикона используется Adhero Hybrid 297.

Нанесение

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15 мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой.

При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой.

Противоскользящая добавка: Добавьте в краску 1 фунт наполнителя MFHWS на 1 галлон (половина емкости) - для первого слоя. Затем нанесите второй слой без наполнителя. Таким образом, пол будет нескользким, и за ним будет легко ухаживать. Обязательно регулярно смешивайте краску с наполнителем, чтобы поддерживать однородность состава.

Эксплуатация

Перед проведением первой очистки дать высохнуть 14 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями.

Тяжелое движение, отсутствие вентиляции древесины, высокая влажность, которая может повлиять на пленку, снижают стойкость краски.

Гарантия

При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.

Предупреждение

- Хранить в недоступном для детей месте
- Температура хранения от 10 до 30 ° С
- Держите крышку закрытой, когда не используете.
- Избегайте замораживания.