



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SUMMUM

3670 СЕРИЯ



Совершенно матовое Самовыравнивающееся покрытие Акрил латекс

ОПИСАНИЕ

Summum 3670 Ultra Flat Finish — это акриловая латексная краска с нулевым содержанием летучих органических соединений высшего качества для использования внутри помещений. Она специально разработана для потолков и ее можно наносить непосредственно на новый гипсокартон без использования грунтовки. Summum 3670 можно использовать в коммерческих, общественных и жилых проектах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ				ОГРАНИЧЕНИЯ		
Краска подходит для внутренних поверхностей. Summum 3670 должна наноситься на хорошо подготовленные поверхности. Она самовыравнивающаяся и может наноситься непосредственно на пористые поверхности, которые не загрунтованы. Рекомендуется для потолков. Ее ультраматовая отделка обеспечивает приглушенный блеск на требовательных поверхностях и идеально подходит для открытых комнат и / или комнат с несколькими окнами.				Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° С. Не использовать на полу Не наносить на глянцевые поверхности. Не смешивать с другими красками		
ХАРАКТЕРИСТИКИ				ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
<ul style="list-style-type: none"> Идеально подходит для проектов, требующих нулевого содержания летучих органических соединений краски. Не требует использования грунтовки для нового гипсокартона. Укрывает большинство поверхностей с двумя или менее слоями. Скрывает дефекты поверхности за счет ультравысокой гладкости. Исключительное выравнивание и очень гладкая поверхность. 				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Повторное нанесение 4-6 часов	На отлив 1 час
				При температуре 25 ° С и относительной влажности 50%		
				Расход (на 3,78 л)	32.5 - 42 м ² Может варьироваться в зависимости от пористости поверхности	
				Рекомендуемая толщина слоя	Влажный Сухой	0,03–0,04 мм 0,09–0,11 мм
				Уборка	Теплая мыльная вода	
				Связующее	Акрил-латекс	
				Разбавитель	Вода	
				Воспламеняемость	N/A	
				Точка возгорания	N/A	
				Сухих веществ по весу, %	55%	
				Сухих веществ по объему, %	37%	
				Летучие органические соединения	Zero VOC	
				Степень блеска	60° Ultra flat	1.5 - 2.5 % 1.0 - 1.5 %
БАЗЫ				СТАНДАРТЫ		
3670-3	946МЛ	3.78Л	18.9Л	Макс. 3.5 унции красителя / 3,78 л	CGSB	Type 100
Натуральный белый	X	X				



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SUMMUM

3670 СЕРИЯ

Совершенно матовое
Самовыравнивающееся покрытие
Акрил латекс



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР
<p>Поверхность: должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется чистить обезжиривателем (T.S.P.) для удаления любых загрязнений, которые могут повредить адгезии или отверждению продукта. Тщательно промыть всю поверхность. Поверхности необходимо хорошо отшлифовать и протереть.</p> <p>Наличие плесени: очистите пораженный участок смесью из 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте всю поверхность.</p> <p>Отслаивающаяся краска: с помощью скребка удалите ослабленные участки и / или неплотную краску, затем отшлифуйте края поверхности, чтобы она стала гладкий. Для заполнения отверстий и неровностей необходимо использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой №100.</p> <p>Новый гипсокартон: во избежание образования нежелательной текстуры на гипсокартоне, шовный состав нельзя шлифовать чрезмерно.</p> <p>Бетон / кладка: подождите, пока бетон и / или кладка не затвердеет минимум за 30 дней до покраски.</p> <p>Алюминий, гальванизированный металл и внутренние поверхности из черных металлов: удалить все следы окисления (ржавчины), затем очистить Metal Plus 467.</p> <p>Дерево: поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой для выравнивания поверхности зернистостью №80 или №100.</p>	<p>Гипсокартон: можно нанести только 2 слоя Summum 3670 непосредственно на поверхность или можно использовать следующие грунтовки: Proline 6070 или Proline Eco 7070.</p> <p>Бетонный блок / пористый кирпич: всего 2 слоя Summum 3670 можно наносить непосредственно на поверхность или нанесите блокирующую шпатлевку для выравнивания поверхности Proline 6006.</p> <p>Новый бетон: нанесите Summum 3670 прямо на поверхность.</p> <p>Новое дерево: можно нанести только 2 слоя Summum 3670 прямо на поверхность или используйте Portico 270.</p> <p>Сучки сосны: запечатайте сучки с помощью Stop Plus 298.</p> <p>Красный кедр и красное дерево: нанесите 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе.</p> <p>Алюминий, оцинкованный металл и внутренние поверхности из черных металлов: Нанесите слой Adhero Plus 290 / Adhero Hybrid 297.</p> <p>Латексная краска: грунтовка не требуется.</p> <p>Алкидная краска: нанести грунтовочный слой Adhero Hybrid 297.</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
<p>Этот продукт готов к использованию и не требует разбавления. Перемешайте перед использованием. При необходимости нанесите один или два слоя. Минимальное время высыхания 4 часа между каждым слоем. Чтобы как следует покрыть поверхность, рекомендуется использовать валик с ворсом 15 мм и качественную синтетическую нейлоновую/полиэстровую кисть. После использования кисти и валики очистите теплой мыльной водой.</p> <p>Для нанесения распылением: разбавить не более чем на 10% воды.</p> <p>Давление: от 2000 до 2500 фунтов / дюйм² *</p> <p>Сопло: 0,015 - 0,019 *</p> <p>* Эти данные могут отличаться в зависимости от марки оборудования производителя.</p>	<p>Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой уборке. Используйте только мягкие неабразивные чистящие средства и мягкую ткань. Очистите поверхность легкими круговыми движениями.</p> <p>ХРАНЕНИЕ</p> <p>Храните краску в сухом месте и поддерживайте температуру между 10 ° С и 30 ° С.</p>
ГАРАНТИЯ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
<p>При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.</p>	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Держите крышку закрытой, когда продукт не используется. Избегайте замораживания.</p>